

## LAMPIRAN

### 1. Proses pengujian kekerasan



### 2. Proses uji mikro



3. Spesimen sebelum dilakukan pengujian impact



4. Spesimen sesudah diuji impact





5. Spesimen sebelum dilakukan uji komposisi



6. Spesimen sesudah di uji komposisi



7. Hasil pengujian komposisi dan impact




**LAPORAN PENGUJIAN**

Nomor : 334.1/UJI/SPUVMI/2022      Jenis Pengujian : Komposisi Kimia  
 Pelanggan : Muhzizin Fathur R      Metode Pengujian : ASTM E 415 - 08  
                  Nim 18511242                              Grade : Fe 100  
                  Univ. Muhammadiyah Ponorogo      Tanggal Diterima : 04 Juli 2022  
 Ket. Sampel: Langsung Produk              Tanggal Pengujian : 04 Juli 2022  
 Hasil :

UNSUR	SAMPEL UJI	
	334/22-S968 (%)	Standart Deviasi
C	0,481	0,010
Si	0,336	0,015
Mn	0,850	0,021
P	0,057	0,0057
S	0,053	0,0058
Cr	0,272	0,0078
Mo	0,044	0,0061
Ni	0,073	0,0034
Cu	0,065	0,0017
Al	0,014	0,021
Co	0,011	0,0019
Nb	0,016	0,0017
Ti	0,0033	0,0003
V	0,0034	0,0007
W	0,029	0,0046
B	0,0047	0,0002
Sn	0,012	0,0015
Fe	97,66	0,037

Laporan ini tidak boleh digandakan sebagian  
 Laporan pengujian ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji



Klaten, 05 Juli 2022  
 Manajer Teknik  
  
 Lutiyaeni, ST, MT.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR CEPER**  
**LABORATORIUM LOGAM CEPER**


Batur, Tegalrejo, Ceper, Klaten 57465 - Jawa Tengah, Telp./Fax. (0272) 552968  
Website : www.polmanceper.ac.id; E-mail : lab\_polmanceper@yahoo.co.id

**LAPORAN PENGUJIAN**

Nomor : 334.2/UJI/IMP/VII/2022                      Jenis Pengujian : Impack  
Pelanggan : **Muhzizin Fathur R**                      Metode Pengujian : SNI 07-0411-1989  
                 Nim 18511242                                      Tanggal Diterima : 04 Juli 2022  
                 Univ. Muhammadiyah Ponorogo                      Tanggal Pengujian : 04 Juli 2022  
Ket. Contoh : Bentuk Standart  
Hasil :

Nomor Sampel Uji	969	970	971
Kode Sampel Uji	1	1	1
Panjang sampel sebelum patah (mm)	54,47	54,28	54,82
Lebar sampel setelah patah (mm)	10,20	10,00	9,80
Tebal sampel setelah patah (mm)	8,23	8,00	8,26
Luas sampel setelah patah (mm <sup>2</sup> )	83,95	80,00	80,95
Energi yang terbaca ( Joule )	23,00	21,00	14,00
Nilai Impack ( J / mm <sup>2</sup> )	0,27	0,26	0,17

Laporan ini tidak boleh digandakan sebagian  
Laporan pengujian ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji



Klaten, 05 Juli 2022  
Mahasiswa Teknik  
  
Lutiyaeni, ST., MT.

### LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 334.3/UJI/IMP/VII/2022      Jenis Pengujian : Impack  
Pelanggan : **Muhzizin Fathur R**      Metode Pengujian : SNI 07-0411-1989  
                 Nim 18511242      Tanggal Diterima : 04 Juli 2022  
                 Univ. Muhammadiyah Ponorogo      Tanggal Pengujian : 04 Juli 2022  
Ket. Contoh : Bentuk Standart  
Hasil :

Nomor Sampel Uji	972	973
Kode Sampel Uji	1	1
Panjang sampel sebelum patah (mm)	53,86	54,68
Lebar sampel setelah patah (mm)	9,60	9,74
Tebal sampel setelah patah (mm)	8,44	8,52
Luas sampel setelah patah (mm <sup>2</sup> )	81,02	82,98
Energi yang terbaca ( Joule )	27,00	28,00
Nilai Impack ( J / mm <sup>2</sup> )	0,33	0,34

Laporan ini tidak boleh digandakan sebagian.  
Laporan pengujian ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji



Klaten, 05 Juli 2022  
Manajer Teknik  
  
Lutfiyatni, ST., MT.  
POLITEKNIK MANUFAKTUR CEPER